Coolguard

RC-3700

Ultra Premium Insulating Roof Coating

DESCRIPTION

Coolguard is a high-performance urethane-modified acrylic elastomeric roof coating engineered with advanced Thermaflex Technology for maximum cooling efficiency. When installed as specified, it creates a seamless waterproof barrier that adheres tightly to multiple roofing surfaces and provides long-term weatherproof protection. **Coolguard** reduces interior temperatures in two ways: its ultra-white finish resists dirt pickup and reflects up to 87% of solar rays, while Thermaflex insulating microspheres reduce heat absorption at the surface. The result is a durable, energy-saving coating that extends roof life while improving interior comfort.

USES

Coolguard is a premium insulating reflective coating developed for energy savings and waterproofing on roof types such as:

- Various types of low slope or pitched roofs
- Aged asphalt roofing systems like Built-Up Roofing (BUR) and Modified Bitumen (MB)
- Aged single-ply membranes like EPDM, TPO, PVC, and Hypalon
- Spray Polyurethane Foam (SPF) roofs
- Metal and concrete roof systems
- Previously coated roofing systems requiring maintenance or a recoat
- Specialty surfaces like RVs, trailers, and mobile home roofs

Note: Not recommended for application over shingles of any kind, instead use Lanco Dura-Life products.

CERTIFICATIONS & COMPLIANCE

ASTM E108 Standard Test Methods for Fire Tests of Roof Coverings: Class A Fire Rating

Cool Roof Rating Council: Rated

Miami-Dade Roofing System Approval:
NOA# 24-0906.01 and NOA# 24-1106.03

AIM & OTC: Passes

SCAQMD: Passes

KEY ADVANTAGES

- Insulating Thermaflex Technology minimizes heat absorption at roof surface
- Ultra white finish reflects 87% of solar rays and blocks 90% of heat transfer
- High resistance to mold, mildew, and algae, helping surfaces stay whiter longer
- Excellent dirt pick-up resistance preserves long-term reflectivity and appearance
- Provides measurable energy savings in high solar exposure environments
- Miami-Dade County approved as a roofing system on concrete roof decks

CHARACTERISTICS

Product Type:	Urethane-Modified Acrylic
Color:	White
Density:	9.2 ± 0.5 lb/gal
Solids:	61 ± 2% by weight 55 ± 2% by volume
Drying Time:	To Touch: 1 - 2 hours Full Cure: 2 - 6 hours Recoat: 24 hours
Viscosity:	120 - 125 KU
VOC:	<50 g/L
Fire Rating:	Class A
Tensile Strength (ASTM D 2370):	290 psi minimum
Elongation (ASTM D 2370):	260 % minimum
Reflectivity (ASTM 1549):	0.87 initial 0.79 three year
Emissivity (ASTM C1371):	0.90 initial 0.90 three year
Solar Reflectance Index (ASTM E1980):	111 initial 98 three year

Recommended Coverage:
Rough: 50 ft²/gal @ 32 mils wet, 17.6 mils dry per coat
Smooth: 100 ft²/gal @ 16 mils wet, 8.8 mils dry per coat
Must apply 2 coats following the proper spread rate to achieve appropriate dry film build.

GENERAL DETAILS

Environmental Precautions: Read all label instructions and the Safety Data Sheet (SDS) before use. The product should only be applied when air, surface, and material temperatures are between 50 °F (10°C) and 95 °F (35 °C). Do not apply if the roof surface temperature exceeds 120 °F (49 °C). If necessary, spray the surface with water to cool before application. The coating should not be applied if rain is forecast within 6 - 8 hours of application, or if heavy dew or freezing temperatures are expected within 24 hours. Avoid applying under high humidity or when temperatures may drop below 50 °F (10°C) within 6 - 8 hours of application. Protect freshly applied product from dust, debris, and contaminants while drying.

Mixing Instructions: Mix well prior to use.

Thinning Recommendations: Do not thin.

Application Methods: Make sure to wear proper PPE. Apply with brush, roller, or airless spray. For spray application, a fluid delivery of 1–2 gallons per minute with a spray tip size of 0.026–0.035 inches is recommended, using a hose of at least 3/8-inch diameter rated for high pressure. Use a 1/2" to 1" nap lint-free roller. A minimum of two coats is required to achieve the specified performance. Each coat should be applied in a perpendicular direction to the previous coat to ensure even coverage and eliminate pinholes. The first coat must be fully dry before applying the second coat. Coverage rates will vary depending on surface porosity and texture, and spread rate guidelines must be followed to ensure proper film build. Refer to the Recommended Applications and Surface Preparation sections for more detailed instructions.

Note: When applying with a roller, the coating will feel heavier and may seem like it is being "pushed" across the surface rather than rolled out like conventional paint. This is normal, as elastomeric roof coatings require higher coverage and film build to form a continuous waterproof membrane.

Cleanup: Clean tools with soap and water prior to drying.

Dry & Cure Times: The first coat typically dries in 2 - 6 hours depending on surface porosity and conditions. Drying and curing times vary with temperature, humidity, and film thickness. Cooler or humid conditions will slow curing.

*Notice: The technical data contained herein are true and accurate to the best of our knowledge. Published technical data and instructions are subject to change without prior notice. SDS: Available upon request.

Coolguard

RC-3700

Ultra Premium Insulating Roof Coating

GENERAL DETAILS (CONT.)

Limitations: **Coolguard** is not recommended for use over shingles of any kind, silicone coated roofs, nor is it designed for application on surfaces subject to constant ponding water. Do not use on roofs with a slope less than ½" per foot. Not intended for interior use or below-grade applications. Final performance and coating longevity is dependent on achieving minimum recommended dry film thickness (DFT).

RECOMMENDED APPLICATIONS

Waterproofing Roof Membrane:
Coolguard creates a permanent waterproofing barrier designed to withstand severe weather conditions. For best results, apply in the following system:

Prep:	Siliconizer SL or Crack Filler embedded with Fiberglass mesh
Prime:	Aqua-Proof Primer
1st Coat:	50 ft²/gal @ 32 mils wet
2nd Coat:	50 ft²/gal @ 32 mils wet

Reflective Roof Coatings System:
Designed for energy-conscious buildings, **Coolguard** reduces cooling costs and improves indoor comfort in high solar exposure regions.

Prime:	Aqua-Proof Primer
1st Coat:	50 ft²/gal @ 32 mils wet
2nd Coat:	50 ft²/gal @ 32 mils wet

SURFACE PREPARATION

Before applying 2 coats of **Coolguard**, make sure the the roof is clean, dry, and free of debris. For stubborn stains, scrub with a stiff brush and a non-filming detergent such as Lanco Roof Restore, allow 15–20 minutes dwell time, then rinse thoroughly. After washing, give the roof a final rinse. Once dry, verify adhesion and check for bleed-through. If bleed-through occurs, apply Aqua-Proof Primer MD-863 before full application.

Mildew: If heavy moss or mildew persists, repeat the cleansing process with Lanco Roof Restore RC-2787. Scrub with a stiff brush, let the cleaner and water dwell and then give the roof a final rinse.

Concrete: Allow new surfaces to cure 28 days and reach pH <9. Remove efflorescence, laitance, and release agents by acid wash or abrasive cleaning. Repair cracks or voids with suitable patching materials such as Siliconizer Crack Filler RC-230.

Efflorescence: Remove using 1 part muriatic acid to 3 parts water, scrub with a brush, and rinse completely. Address underlying moisture issues.

Aged Asphalt Roofing Systems: Clean thoroughly and remove loose aggregate, chalk, and degraded asphalt. Address blisters, splits, or open seams prior to coating. Because asphalt surfaces can bleed oils into topcoats, apply a primer such as Aqua-Proof Primer MD-863 before applying **Coolguard**.

Aged Single-Ply Membranes: Remove all dirt, oxidation, and chalking with detergent or approved cleaner, then rinse thoroughly. For weathered or low-energy surfaces (especially EPDM and TPO), perform adhesion tests before full application to determine if a primer is needed. Ensure all laps, screw heads, penetrations, and joints are properly prepared by covering with Siliconizer SL CC-784 or Siliconizer Crack Filler RC-230. Use in combination with Fiberglass Mesh FM-995 for added reinforcement.

Spray Polyurethane Foam (SPF): SPF must be properly cured and free of moisture. Remove dust, chalk, and degraded foam. Repair blisters, gouges, or soft areas by cutting back to sound foam and filling with compatible repair material such as Poly-Foam PU-031. Prime bare foam if necessary to seal porous areas before coating using.

Ferrous Metals: Remove all rust, mill scale, and oxidation by hand or power tool cleaning (SSPC-SP2 or SP3 minimum). For enhanced performance, commercial blast cleaning (SSPC-SP6) is recommended. Clean oily or greasy surfaces using solvent cleaning (SSPC-SP1). Prime bare steel surfaces with Metal Master MM-100 within 8 hours of cleaning or before flash rusting occurs.

Galvanized Steel & Aluminum: Clean surfaces thoroughly to remove oil, grease, dirt, and white rust (SSPC-SP1). Weathered galvanizing or chromate-treated surfaces may require light abrasion or brush blasting (SSPC-SP16) for proper adhesion. A test patch is recommended before full application. Prime areas prone to flash rust or corrosion with Metal Master MM-100 and seal screw heads with Siliconizer Crack Filler RC-230 or Siliconizer SL CC-784.

Previously Coated Roofing Systems: Inspect existing coating for adhesion and integrity. Remove any loose, peeling, or chalked coating. Clean thoroughly to remove dirt and contaminants. Spot-prime areas where old coatings are degraded or incompatible before applying a full recoat.

STORAGE, HANDLING, & AVAILABILITY

Shelf Life: 24 months from the date of manufacture (unopened) when stored at ambient conditions.

Storage Conditions: Store in an upright position. Ensure the container is tightly closed when not in use. Protect from freezing. Do not store in temperatures above 105°F (40°C).

Packaging Sizes: 250 Gallon (946.353 L)
55 Gallon (208.198 L)
5 Gallon (18.925 L)
1 Gallon (3.785 L)

Availability: **Coolguard** is distributed through an extensive network.
For more information call:
Office phone number: (407) 240-4000

Disposal: Let any residual product dry and dispose in accordance with applicable federal, state, and local government regulations.

SAFETY INFORMATION

Personal Protective Equipment (PPE): Always wear eye protection, chemical-resistant gloves, and protective clothing. Use respiratory protection if ventilation is inadequate.

Health Hazards: Contains Acrylic resin. Harmful if inhaled and may irritate eyes, skin, and respiratory system. Avoid inhaling spray or vapors. Prolonged exposure may cause skin sensitization or allergic reactions. For external use only—do not ingest.

Exposure Response: If symptoms occur, seek medical attention. For skin or eye contact, rinse with water and avoid rubbing eyes. If swallowed, do not induce vomiting; contact a physician immediately. Wash contaminated clothing before reuse. Refer to the SDS for full details.

Caution: May contain chemicals known to California to cause cancer, birth defects, or reproductive harm. **In case of chemical emergencies, call ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) or 1-703-527-3887 (International).**

WARRANTY & NOTICE

Limited Warranty: Liability is limited to product replacement if it fails to meet quality standards.

Warning! Scraping or sanding old paint may release toxic lead dust, especially harmful to children and pregnant women. Use a NIOSH-approved respirator and HEPA vacuum cleanup. For more information, call 1-800-424-LEAD or visit www.epa.gov/lead. For chemical emergencies, contact ChemTrec at 1-800-424-9300.

Blanco Group

CARIBBEAN & SOUTH AMERICA: Urb. Aponte #5, San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754 — **Tel.** (787) 736-4221 / **Fax** (787) 736-5313
NORTH AMERICA: 600 Mid Florida Drive Airport Industrial Park of Orlando, Florida 32824 — **Tel.** (407) 240-4000 / **Fax** (407) 240-4046
CENTRAL AMERICA: Zona Industrial Bes, lote #4, El Coyol de Alajuela, Costa Rica — **Tel.** (506) 2438-2257 / **Fax** (506) 2438-2162

Coolguard

RC-3700

Sellador Impermeabilizante de Alto Rendimiento

DESCRIPCIÓN

Coolguard es un sellador elastomérico acrílico modificado con uretano de alto rendimiento para techos, diseñado con tecnología Thermaflex para máxima eficiencia de refrigeración. Al aplicarse según las especificaciones, crea una barrera impermeable sin costuras que se adhiere firmemente a múltiples superficies del techo ofreciendo protección contra la intemperie a largo plazo. **Coolguard** reduce la temperatura interior de dos maneras: su acabado ultrablanco resiste la acumulación de impurezas y refleja hasta el 87 % de los rayos solares, mientras que las microesferas aislantes Thermaflex reducen la absorción de calor en la superficie. El resultado: un sellador de techos duradero, de bajo consumo que prolonga la vida útil del techo mejorando el confort interior.

USES

Coolguard es un sellador reflectante aislante de primera calidad desarrollado para el ahorro de energía y la impermeabilización de tipos de techos como:

- Varios tipos de techos de baja pendiente o inclinados
- Sistemas de techos de asfalto envejecido, como techos de asfalto reforzado (BUR) y betún modificado (MB)
- Membranas monocapa envejecidas, como EPDM, TPO, PVC e Hypalon
- Techos de espuma de poliuretano en aerosol (SPF)
- Sistemas de techos de metal y concreto
- Sistemas de techos previamente recubiertos que requieren mantenimiento o una nueva capa
- Superficies especiales, como techos de casas rodantes, remolques y casas móviles.

Nota: No se recomienda su aplicación sobre tejas de ningún tipo; en su lugar, utilice productos Lanco Dura-Life.

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO

Miami-Dade Roofing System Approval:
NOA# 24-0906.01 y NOA# 24-1106.03

ASTM E108 Standard Test Methods for Fire Tests of Roof Coverings: Clasificación de fuego Clase A

Cool Roof Rating Council: Clasificado

AIM & OTC: Aprobado

SCAQMD: Aprobado

KEY ADVANTAGES

- La tecnología aislante Thermaflex minimiza la absorción de calor en la superficie externa del techo
- Su acabado ultrablanco refleja el 87 % de los rayos solares bloqueado el 90 % de la transferencia de calor
- Alta resistencia a moho, hongos y algas, lo que ayuda a que las superficies se mantengan blancas por más tiempo
- Su excelente resistencia a la acumulación de impurezas preserva la reflectividad y la apariencia a largo plazo
- Proporciona ahorros energético medible en zonas en alta exposición solar
- Aprobado por el Condado de Miami-Dade como sistema de techado para cubiertas de concreto

CARACTERISTICAS

Producto:	Acrílico Modificado con Uretano
Color:	Blanco
Densidad:	9.2 ± 0.5 lb/gal
Sólidos :	61 ± 2% por peso 55 ± 2% por volume
Tiempo de secado:	Al Tacto: 1 - 2 horas Completamente Seco: 2 - 6 horas Segunda Capa: 24 horas
Viscosidad:	120 - 130 KU
VOC:	<50 g/L
Clasificación de fuego:	Clase A
Resistencia a la tracción (ASTM D 2370):	290 psi mínimo
Alargamiento (ASTM D 2370):	260% mínimo
Reflectividad (ASTM 1549):	0.87 inicial 0.79 tres años
Emisividad (ASTM C1371):	0.90 inicial 0.90 tres años
Índice de Reflectividad Solar (ASTM E1980):	111 inicial 98 tres años

Cobertura Recomendada:
Superficies rugosas:
50 ft²/galón a 32 mils húmedo, 17.6 mils por capa seca
Superficies lisas:
100 ft²/galón a 16 mils húmedo, 8.8 mils por capa seca
Se debe aplicar dos capas siguiendo el rendimiento de aplicación para asegurar una película seca uniforme y adecuada

DETALLES GENERALES

Precauciones ambientales: Lea todas las instrucciones de la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar. El producto solo debe aplicarse cuando la temperatura del aire, la superficie y el material se encuentren entre 50°F (10 °C) y 95 °F (35 °C). No lo aplique si la temperatura de la superficie del techo supera los 120 °F (49 °C). Si es necesario, rocíe la superficie con agua para enfriar antes de la aplicación. No aplique el revestimiento si se pronostica lluvia dentro de las 6 a 8 horas después de la aplicación, ni si se espera mucho rocío o temperaturas gélidas dentro de las 24 horas posteriores. Evite aplicar en condiciones de alta humedad o cuando la temperatura pueda descender por debajo de los 50°F (10 °C) dentro de las 6 a 8 horas posteriores a la aplicación. Proteja el producto recién aplicado del polvo, residuos y contaminantes mientras se seca.

Instrucciones de mezcla: Mezcle bien antes de usar.

Recomendaciones de dilución: No diluir.

Métodos de aplicación: Asegúrese de usar el EPP adecuado. Aplique con brocha, rodillo o equipo airless. Al usar equipo airless se recomienda un caudal de fluido de 1 a 2 galones por minuto, con una boquilla de 0.026 a 0.035 pulgadas. La manguera debe tener un diámetro interior mínimo de ⅜ pulgadas y ser aptas para alta presión. Use un rodillo sin pelusa de ½ " a 1". Un mínimo de dos capas es necesario para lograr el rendimiento especificado. Cada capa debe aplicarse perpendicularmente a la capa anterior para asegurar una cobertura uniforme y eliminar poros. La cobertura variará según la porosidad y la textura de la superficie, se debe seguir el rendimiento de aplicación para asegurar una aplicación uniforme y una película seca adecuada. Consulte las secciones de Aplicaciones recomendadas y Preparación de la superficie para obtener más información.

Nota: Al aplicar con rodillo, la capa se sentirá más pesada y podría parecer que se extiende sobre la superficie en lugar de extenderse con un rodillo como la pintura convencional. Esto es normal, ya que los productos elastoméricos para techos requieren mayor cobertura y espesor de película para formar una membrana impermeable continua.

Limpieza: Limpie las herramientas con aguarrás mineral antes de que el producto esté completamente curado.

Tiempo de secado y curado: La primera capa suele secarse en 2 a 6 horas, dependiendo de la porosidad y las condiciones de la superficie. El tiempo de secado y curado varía según la temperatura, la humedad y el espesor de la película. Las temperaturas más frías o secas ralentizará el curado.

Limitaciones: Coolguard no es apto para tejas, techos con silicona, o superficies con acumulación de agua constante. No lo utilice en techos inclinados por menos de ½ " por pies. No apto para uso en interiores ni aplicaciones subterráneas. El rendimiento final y la durabilidad del recubrimiento dependen de alcanzar el espesor mínimo recomendado de película seca (EPS).

*Notice: The technical data contained herein are true and accurate to the best of our knowledge. Published technical data and instructions are subject to change without prior notice. SDS: Available upon request.

Coolguard

RC-3700

Sellador Impermeabilizante de Alto Rendimiento

APLICACIÓN RECOMENDADA

Membrana impermeabilizante para encharcamientos:
Coolguard crea una barrera impermeabilizante permanente diseñada para resistir encharcamientos continuos. Para obtener mejores resultados, aplique con el siguiente sistema:

Preparación:	Siliconizer SL o relleno de grietas (Crack Filler) incrustado con malla de fibra de vidrio.
Base:	Aqua-Proof Primer
Primera capa:	50 ft²/galón a 32 mils húmedo
Segunda capa:	50 ft²/galón a 32 mils húmedo

Selladores reflectantes para techos:
Coolguard proporciona alta reflectancia solar y estabilidad UV a largo plazo para ayudar a reducir la temperatura del techo.

Base:	Aqua-Proof Primer
Primera capa:	50 ft²/galón a 32 mils húmedo
Segunda capa:	50 ft²/galón a 32 mils húmedo

SURFACE PREPARATION

Antes de aplicar dos capas de **Coolguard**, asegúrese de que el techo esté limpio, seco y libre de residuos.Limpie los desagües y canaletas, y lave la superficie a presión, evitando que el agua se penetre al sustrato. Para manchas difíciles, restriegue con un cepillo de cerdas duras y Lanco Roof Restore RC-2787, deje actuar de 15 a 20 minutos y luego lave bien. Enjuague el techo por última vez. Siempre se recomienda realizar una prueba de adhesión antes de aplicar el sellador de techos. También es importante verificar si hay filtraciones. Si se producen filtraciones, aplique Aqua-Proof Primer MD-863 antes de la aplicación completa. La disponibilidad de la imprimación puede variar según la ubicación. Llame a su representante local de Lanco si tiene preguntas sobre la aplicación o si necesita más información.

Moho: Si persiste la acumulación de musgo o moho, repita el proceso de limpieza. Use Lanco Roof Restore RC-2787. Restriegue con un cepillo rígido, deje que el limpiador y el agua actúen de 15 a 20 minutos y enjuague el techo por última vez.

Concreto: Deje que las superficies nuevas curen por 28 días y que alcance un pH <9. Remueva la eflorescencia, lechada y desmoldantes mediante lavado ácido o por medio de limpieza abrasiva. Repare las grietas o huecos con materiales de parcheo adecuados como Siliconizer Crack Filler RC-230.

Eflorescencia: Remueva usando una parte de ácido muriático por tres partes de agua, restregue con un cepillo y enjuague bien. Trate los problemas de humedad subyacentes.

Sistemas de techos de asfalto envejecidos: Limpie a fondo removiendo los agregados sueltos, la caliza y el asfalto degradado. Repare las ampollas, grietas o juntas abiertas antes de aplicar el sellador de techo. Dado que las superficies de asfalto pueden filtrar aceites en la silicona, aplique una imprimación como Aqua-Proof Primer MD-863 antes de aplicar Coolguard.

Sistemas de membranas de una capa envejecida: Remueve toda clase de impurezas como, oxidación y caliza con detergente o un limpiador aprobado, luego enjuague bien. Para superficies desgastadas o de baja energía (especialmente EPDM y TPO), realice pruebas de adherencia antes de la aplicación completa para determinar si se necesita una imprimación. Asegúrese de que todos las cabezas de tornillos, penetraciones y juntas estén correctamente preparados cubriéndose con Siliconizer SL CC-784 o Siliconizer Crack Filler RC-230. Úselo en combinación con la malla de fibra de vidrio FM-995 para mayor refuerzo.

Espuma de poliuretano en aerosol (SPF): La SPF debe estar bien curada y libre de humedad. Remueve el polvo, la tiza y la espuma degradada. Repare las ampollas, hendiduras o áreas blandas reduciendo la espuma hasta que esté firme y rellenándola con un material de reparación compatible, como Poly-Foam PU-5139. Impermeabilice la espuma descubierta si es necesario para sellar las áreas porosas antes de aplicar el sellador de techo. Si es necesario, imprima la espuma para sellar áreas porosas antes de usar el sellador.

Metales ferrosos: Remueva cualquier tipo de corrosión como cascarilla de laminación y oxidación en general mediante limpieza manual o con herramienta eléctrica (al menos SSPC-SP2 o SP3). Para un mejor rendimiento, se recomienda la limpieza con chorro abrasivo comercial (SSPC-SP6). Limpie las superficies aceitosas o grasosas con disolventes (SSPC-SP1). Imprima las superficies de acero sin tratar con Metal Master MM-100 dentro de las 8 horas posteriores a la limpieza o antes de que se produzca oxidación instantánea.

Acero galvanizado y aluminio: Limpie las superficies a fondo para eliminar el aceite, la grasa, la suciedad y el óxido blanco (SSPC-SP1). Las superficies galvanizadas o cromadas pueden requerir una abrasión ligera o un chorro abrasivo con brocha (SSPC-SP16) para una adhesión adecuada. Se recomienda realizar una prueba en un área antes de la aplicación completa. Imprima las áreas propensas a la oxidación o corrosión con Super Galvanizado SG-664 y selle las cabezas de los tornillos con Siliconizer Crack Filler RC-230 o Siliconizer SL CC-784.

Sistemas de techos previamente sellados: Inspeccione la adherencia e integridad del sellador de techos existente. Retire cualquier revestimiento suelto, descascarado o descascarillado. Limpie a fondo para eliminar impurezas o contaminantes. Selle aquellas áreas donde los selladores viejos estén degradados o incompatibles antes de aplicar una nueva capa completa.

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y DISPONIBILIDAD

Duración: 24 meses a partir de la fecha de fabricación (sin abrir) si se almacena a temperatura ambiente.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en posición vertical. Asegurarse de que el envase esté bien cerrado cuando no se utilice. Proteger de la congelación. No almacenar a temperaturas superiores a 105 °F (40 °C).

Tamaños del envase:	250 galones (946.353L) 55 galones (208.198L) 5 galones (18.925L) 1 galón (3.785L)

Disponibilidad: **Coolguard** se distribuye a través de una extensa red. Para más información, llame al:
Teléfono de la oficina: (407) 240-4000

Eliminación: Dejar secar cualquier residuo del producto y desecharlo de acuerdo con las normativas federales, estatales y locales aplicables.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Equipo de Protección Individual (EPP): Use siempre protección ocular, guantes resistentes a productos químicos y ropa protectora. Use protección respiratoria si la ventilación es insuficiente.

Riesgos para la salud: Contiene resinas acrílicas. Puede ser nocivo si se inhala, puede irritar los ojos, la piel y el sistema respiratorio. Evite inhalar aerosoles o vapores. La exposición prolongada puede causar sensibilización cutánea o reacciones alérgicas.

Respuesta a la Exposición: Si se presentan síntomas, busque atención médica. En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuague con agua y evite frotarse los ojos. En caso de ingestión, no provoque el vómito; consulte a un médico de inmediato. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. Consulte la FDS para obtener más información.

Precaución: Puede contener sustancias químicas que California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento o daños reproductivos.

GARANTÍA Y AVISO

Garantía limitada: La responsabilidad se limita al reemplazo del producto si no cumple con los estándares de calidad.

¡Advertencia! Raspar o lijar pintura vieja puede liberar polvo de plomo tóxico, especialmente dañino para niños y mujeres embarazadas. Use un respirador aprobado por NIOSH y una aspiradora con filtro HEPA. Para obtener más información, llame al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead. **Para emergencias químicas, comuníquese con ChemTrec al 1-800-424-9300 (EE.UU) o al 1-703-527-3887 (Internacional).**

Blanco Group

CARIBBEAN & SOUTH AMERICA: Urb. Aponte #5, San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754 — **Tel.** (787) 736-4221 / **Fax** (787) 736-5313
NORTH AMERICA: 600 Mid Florida Drive Airport Industrial Park of Orlando, Florida 32824 — **Tel.** (407) 240-4000 / **Fax** (407) 240-4046
CENTRAL AMERICA: Zona Industrial Bes, lote #4, El Coyol de Alajuela, Costa Rica — **Tel.** (506) 2438-2257 / **Fax** (506) 2438-2162