



WATER-BASED

**Your Best And Safest Choice...
Quality You Can Trust Since 1886!
www.gaf.com**

AIR DUCT SEALANT_{WBA}

WBA 100 Air Duct Sealant seals leaking HVAC air ducts. Bonds to many surfaces like: aluminum, drywall, foam & fiberglass insulation, galvanized steel, masonry & wood. Dries to a tough & flexible, weather resistant seal.

Standard Application: 3.46 liters covers 115 lineal ft. (35m) at 3" (76mm) wide by 50 mils (1.27mm) thick. Surfaces must be free from corrosion, dirt, grease, loose or chalking paint, mold, mildew, oil, scale, silicone & water. Apply with brush, palm or trowel. Reinforce leaks larger than ¼" (6.35mm) with fiberglass mesh. DO NOT contaminate WBA 100 with any substance. Clean-up with water when wet.

When used with UL-181 Listed Rigid Fiberglass Air Ducts: Apply with brush or trowel. Application rate: 17.8 to 26.7sq.ft./gallon (0.44 to 0.66sq.m/Liter). Recommended thickness: 0.070" (70mils) (1.78mm) to 0.090" (90mils) (2.29mm) total (mastic, plus scrim, plus mastic). Minimum recommended set time: 20 hours. Longer set times may be required due to local temperature/humidity conditions. Embed a fiberglass scrim, 5 mil thick, 20x10 plain weave, weighing 1.75oz./sq.yd. (59.3g/sq.m) into the tack coat. 181A-M



When used with UL-181 Flexible Air Ducts: Apply with brush. Application rate: 17.8 to 26.7 sq.ft./gallon (0.44 to 0.66sq.m/Liter). Recommended thickness: 0.070" (70mils) (1.78mm) to 0.090" (90mils) (2.29mm) total (mastic, plus scrim, plus mastic). Minimum recommended set time: 20 hours. Use sealant with mechanical fasteners per Air Duct installation instructions. 181B-M

Precautions: Provide adequate ventilation during use. Do NOT Freeze. DO NOT apply below 38°F (3.3°C) or above 120°F (48.8°C). High humidity will retard drying. DO NOT apply outdoors if rain is expected within 8 hours. Store between 45°F (7.2° C) & 90° F.(32.2°C). Rotate stock using FIFO method. Service temperature limits: 0°F (-17.7° C) to 180°F (82.2° C). Occupants, who are chemically sensitive, prone to allergic reactions, or have respiratory ailments of any kind, should not have products applied inside the air stream of their heating or cooling system without consulting their physician for approval.

DO NOT INGEST, IF THERE IS CONTACT WITH EYES, FLUSH WITH CLEAN WATER & CONSULT A PHYSICIAN. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Manufactured for LL Building Products Inc., 295 McKoy Rd., Burgaw. NC 28425
by RCD Corporation, Eustis, FL 32726

**DO NOT
FREEZE**

For product warranty information, please visit www.gaf.com.

VOC content: less than 50g/l

El Sellador de Tuberías de Aire WBA100 que sella las tuberías de air de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC por sus siglas en inglés). Se adhiere a muchas superficies como: aluminio, paneles de yeso, espuma y fibra de vidrio aislante, de acero galvanizado, mampostería y madera. Se seca a un sello resistente y flexible resistente a la intemperie sella.

Aplicación Estándar: 3.46 litros cubren 115 pies (35m) – 3" (76mm) de ancho por 50 mils (1.27mm) de espesor. Las superficies DEBEN estar libres de corrosión, suciedad, grasa, aceite, siliconas y agua. Aplique con cepillo, palma o llana. Refuerce las filtraciones que excedan ¼" (6.35mm) con malla de fibra de vidrio. NO contamine el WBA100 con materiales extraños. NO aplique en exteriores si se esperan lluvias en las próximas 8 horas. Limpie con agua cuando esté húmedo.

Cuando se usa con Tuberías de Aire Rígidas de Fibra de Vidrio Listadas UL-181: Aplique con cepillo o llana. Tasa de Aplicación: 17.8 a 26.7 pies cuadrados/galón (0.44 a metros cuadrados/Litro). Espesor recomendado: 0.70" (70 mils) (1.78mm) a 0.090" (90 mils) (2.29mm) total (máscic, más malla, más máscic). El tiempo de curado mínimo recomendado es de 20 horas. Dado que las condiciones de temperatura/humedad del campo pueden variar, se pueden requerir tiempos de curado más extensos para instalaciones específicas. Incruste una malla de fibra de vidrio, 5 mil de espesor, tejido simple de 20x10, peso 1.75 onzas/yarda cuadrada (59.3g/metro cuadrado) en la capa de revestimiento. 181A-M



Cuando se usa con Tuberías de Aire Flexibles UL-181: Aplique con cepillo o llana. Tasa de Aplicación: 17.8 a 26.7 pies cuadrados/galón (0.44 a metros cuadrados/Litro). Espesor recomendado: 0.70" (70 mils) (1.78mm) a 0.090" (90 mils) (2.29mm) total (máscic, más malla, más máscic). El tiempo de curado mínimo recomendado es de 20 horas. Use con sujetadores mecánicos conforme a las instrucciones de instalación de Tuberías de Aire. 181B-M

Precauciones: Rotar inventario. Temperatura de almacenamiento: Entre 45°F (7.2°C) & 90°F (32.2°C). Proporcionar ventilación adecuada durante el uso. No diluir con ninguna sustancia. NO aplique por debajo de los 38°F (3.3°C) o por encima de los 120°F (48.8°C). No congelar. NO se aplique al aire libre si se espera lluvia dentro de 8 horas. La alta humedad retarda el secado. Límites de temperatura de servicio: 0°F (-17.7°C) a 180°F (82.2°C). Los ocupantes, que son químicamente sensibles, propensos a reacciones alérgicas, o tienen dolencias respiratorias de cualquier tipo, no deben tener productos aplicados dentro de la corriente de aire de su sistema de calefacción o refrigeración sin consultar a su médico para su aprobación.

NO INGERIR. SI HAY CONTACTO CON LOS OJOS, ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA Y CONSULTE CON UN MÉDICO. MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Fabricada para LL Building Products, Inc. 295 McKoy Rd. Burgaw, NC 28425 by RCD Corporation, Eustis, FL 32726

NE CONGELAR

Para información de garantía del producto, sírvase visitar www.gaf.com