

BULL-BOND®



Since 1967



**PEGA PARA EMPAÑETADO
RE-EMULSIFICABLE**

GUÍA DE USO

BONDING AGENT™

PEGA PARA EMPAÑETADO RE-EMULSIFICABLE

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

BULL-BOND® BONDING AGENT es un adhesivo líquido para empañetados o morteros cementicios basado en polímeros tipo látex. Este producto es una emulsión en base agua de polímeros adherentes utilizado como puente adhesivo entre superficies de concreto y morteros o repelllos de albañilería. Una vez se aplica el BULL-BOND® BONDING AGENT al concreto fundido en sitio el material seca formando una película continua y uniforme. Al entrar en contacto con la mezcla de albañilería o mortero de cemento fresco, el pegamento BULL-BOND® se reactiva creando un agarre instantáneo al empañetado.



SUSTRADOS ADECUADOS: USOS PRINCIPALES:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| - Concreto Liso y/o Concreto Poroso | • Pegamento de Albañilería Para: |
| - Mampostería | - Paredes, Interiores y Exteriores |
| - Fibrocemento | - Plafones Interiores |
| - Albañilería | |
| - Terminaciones en Yeso | |
| - Ladrillos | |
| - Bloques (CMU) | |
| - Superficies Pintadas | |

Metodo de Aplicacion Rendimiento

Rolo	100-200 pies ² /galón	18-23 m ² /galón
Brocha	75-150 pies ² /galón	7-74 m ² /galón

INSTRUCCIONES

Preparacion de superficie

- Toda superficie debe estar estructuralmente segura y firme, completamente limpia y libre de aceites, grasa, polvo, asfalto, materiales de parcheo sueltos o cualquier otro contaminante que actúe como desprendedor o que afecte la adhesión del producto.
- Es mandatorio remover materiales desprendidos o sueltos, delaminaciones, concreto deteriorado, pinturas, selladores, agentes desmoldantes, o cualquier material soluble en agua del substrato.
- De ser posible lavar la superficie de concreto con agua a presión.
- Verificar las condiciones del substrato con salpicaduras de agua.
- Si el agua penetra o humedece la superficie se obtendrá una buena adhesión.
- Si el agua no penetra o rueda sobre el substrato, el mismo está contaminado y se pueden tener problemas de adhesión.
- Contaminantes persistentes se deben remover por medios mecánicos antes de aplicar el BULL-BOND® BONDING AGENT.
- La superficie de concreto estará libre de problemas de eflorescencia, no puede tener filtraciones de agua ni humedad o estar afectada por presión hidrostática.
- El concreto nuevo tiene que curar por unos 15-30 días, o según las normas de la industria de construcción aplicables, antes de aplicar el pegamento de albañilería.
- Si la superficie de concreto está muy porosa se puede pre-humedecer la superficie de hormigón para reducir así la absorción de la película del BONDING AGENT en el concreto y facilitar su aplicación.

APLICACIÓN

1. Siempre pre mezclar el BONDING AGENT™ por 3-5 minutos antes de utilizar para asegurar que cualquier asentamiento durante el almacenaje se integre en el producto.
2. Aplicar una película uniforme del BONDING AGENT™ sin diluir a 100-200 pc/galón uniformemente sobre el substrato de concreto con rolo ó brocha.
3. Re-aplicar el producto en las secciones muy porosas o áreas con fallas de aplicación de ser necesario. La película del adhesivo se debe proteger del sucio, polvo, lluvia fuerte hasta que se aplique el mortero de albañilería. El mortero o mezcla de albañilería se aplica tan pronto seque el BULL-BOND® BONDING AGENT™ o en el periodo de reactivación; de 12 horas hasta 3 días después de aplicado. El tiempo máximo de aplicación de la mezcla cementicia ese variable y depende de las condiciones climatológicas y la exposición a la humedad. [Si el BONDING AGENT™ pierde su capacidad de re-activación o agarre húmedo antes de realizar el trabajo de empanetado; es mandatorio reaplicar una capa nueva sobre la superficie afectada.]
4. Limpiar inmediatamente las manos y herramientas con agua y jabón antes que el producto cure. Películas secas se remueven por abrasión mecánica o con navaja.

1



Aplicar una película uniforme del BULL-BOND® BONDING AGENT® sin diluir a 100-200 pc/galón uniformemente sobre el substrato de concreto con rolo, brocha o sistema de rociador “Airless”.

2



Aplicar aplique mezcla de empanetado uniformemente, sobre el BULL-BOND® BONDING AGENT® utilizando regla ó llana.

3



El empanetado puede llegar a tener un grosor de “ $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ ”.

4



Para culminar se resan las paredes con una Flota humedecida con agua para dejar un acabado liso sobre la superficie.



Asistencia Técnica Personalizada

El objetivo de BULL- BOND® es que todos nuestros clientes obtengan resultados efectivos, duraderos y sustentables en sus proyectos.

Contacte a nuestro equipo de asistencia técnica en el siguiente enlace web:



**[bullbond.com/
technicalsupport](http://bullbond.com/technicalsupport)**

info@bull-bond.com

Office: (787) 653-4900

Fax: (787) 653-4949

Postal Address:

PO Box 361628 San Juan
Puerto Rico 00936-1628

Physical Address:

Road PR-175 Km 0.2 Rio Cañas
Ind. Park Lot #35 Caguas PR 00725

Distributed by:

CONS PRO CORP.
Construction & Waterproofing Products