latex•ite® ACRYLIC GRADE®
Easy How-To Info...

1 Clean...Limpiar...

Sweep & clean off entire driveway. Scrub oil, gas spots & stains - rinse away dirty residue with water.

Barrer y limpiar toda la entrada. Eliminar manchas de aceite y combustible – enjuagar los restos con agua.

2 Fill...Rellenar...

Snip spout & pour crack filler into crack until just below asphalt surface. Don't overfill. Remains pliable.

Recortar el pico y verter el relleno en la grieta justo por debajo del borde asfáltico. No rellenar demasiado. Permanece maleable.

3 Patch...Emparchar...

Fix large cracks & low spots by troweling in layers (1/4"-1/2" thick) of Trowel Patch™. Once cured, you can build up another level...feather edges. Scoop Super Patch™ into ruts, potholes and cut outs…fill above asphalt surface…then tamp to surface level. Wait 2 weeks before sealing over.

Reparar las grietas grandes y lugares hundidos aplicando en capas (de 1/4"-1/2" de espesor) del parche. Una vez curado, se podrá aplicar otro nivel… emparejar bordes. Aplicar el parche en surcos, baches y recortes… rellenar por sobre la superficie asfáltica… luego apisonar. Esperar 2 semanas antes de sellar.

Thank you for choosing **latex•ite® Acrylic Grade®** Driveway Sealer for your blacktop. **Acrylic Grade®** is an advanced acrylic formula that will extend the life of your blacktop while beautifying it with a durable and flexible rich black, low matte finish. **Acrylic Grade®** will dry quickly allowing for car traffic in just 4 hours. It's easier to apply and is soap and water clean-up…no odors. **Acrylic Grade®** will restore and refresh your blacktop driveway or parking lot to a protected and beautified surface!

Gracias por elegir el sellador de entrada de látex•ite® Acrylic Grade® para su asfalto. Acrílico Grade® es una fórmula acrílica avanzada que prolongará la vida útil de su blacktop mientras embellece con un acabado negro mate, rico, duradero y flexible. Acrylic Grade® se secará rápidamente, lo que permitirá el tráfico de automóviles en solo 4 horas. Es más fácil de aplicar y se limpia con agua y jabón ... sin olores. ¡Acrylic Grade® restaurará y refrescará su camino de acceso o estacionamiento de blacktop a una superficie protegida y embellecida!

PROJECT GUIDE		GUÍA DE REFERENCIA DEL PROYECTO:	
USES: For blacktop surfaces (not steeper than 20°)		**Usos:** para superficies en negro (no más de 20 °)	
Coverage: Using a 1/2" nap roller average coverage 400 square foot area of 2 thin coats. Rough or never sealed pavement will yield less coverage. We recommend two thin coats for best results (apply perpendicular).		**Cobertura:** usando una cobertura promedio de rodillo de siesta de 1/2 "área de 400 pies cuadrados de 2 capas finas. El pavimento áspero o nunca sellado dará menos cobertura. Recomendamos dos capas finas para obtener mejores resultados (aplicar perpendicular).	
FOOT TRAFFIC:	After 1 hour	TRAFICO PEATONAL:	1 hora
CAR TRAFFIC:	After 4 hours in good drying conditions (allow 8 hours if shaded).	TRÁFICO VEHÍCULAR:	4 horas (si las áreas están semicubiertas, permitir 4 horas más)
WEATHER:	No rain forecast for 36 hours. Air & surface temperature must be at least 50°F.	CLIMA:	No debe haber pronóstico de lluvia por 48 horas. La temperatura debe ser entre 50°.
TOOLS:	Long handled roller (3/8" nap or 1/2" nap for rough/porous/unsealed blacktop).	HERRAMIENTA:	Rodillo de mecha corta (3/8") 1/2" para asfalto áspero.
RESISTS:	UV rays, de-icing salts.	RESISTE:	Resistir rayos ultravioleta, sales descongelantes.
ENVIRONMENT:	Contains no lead, asbestos or coal tar. Pail is recyclable.	CONTENIDO:	No contener plomo, asbestos o brea de carbón. Reciclar cubo.
CLEAN UP:	Soap & Water.	LIMPIAR:	Jabón y agua.

4 Seal...Sellar...

For Best Results: Allow patch & repairs a minimum of 24 hours to cure. Apply sealer only if temperature is 50 degrees F and rising and no rain or cold weather is forecast for a least 36 hours. If blacktop is extremely hot, apply a fine water mist prior to sealing; brush out any remaining puddles.

Para obtener mejores resultados: Espere minimo de 24 horas para el parche y reparacion curen. Sólo aplique el sellador si la temperatura es mayor a 50 grados F y no se anunció liuvia ni baja temperatura al menos por 36 horas. Si el asfalto está muy caliente, vaporizar con muy posa agua antes del sellador; cepillar los charcos

1. Stir it...Mezclar...

Determine the approximate number of pails to be applied (see coverage), stir all pails thoroughly to a uniform consistency. Do not dilute this product.

Determinar la cantidad aproximada de baldes (ver cobertura), mezclar bien todos los baldes para lograr consistencia.

2. Roll it...Rodillo...

Before stirring remember that it is important to complete the entire project in one continous application to prevent color shading. Make sure driveway has been completely cleaned and swept. You can edge the driveway first with a large paint or wallpaper brush.

Start at the high end of the driveway so you are working with gravity. Using a long-handled roller with either a 3/8" nap for smooth, previously sealed blacktop, or 1/2" nap for rough/porous blacktop. Apply the sealer in 4 foot x 4 foot sections. Dip the roller into the pail and cross roll using perpendicular strokes in each section. If needed a second coat may be applied after the first coat has dried (Make sure all areas that are shaded are dry before applying second coat.). Foot traffic ok after 1 hour. For vehicle traffic stay off blacktop for at least 4 hours on a nice day (If the temperature is cooler or cloudy we recommend staying off blacktop for at least 8 hours prior to vehicle traffic).

Antes de revolver, recuerde que es importante completar el proyecto en una aplicación continua para evitar diferencias en el color. Asegúrese de limpiar y barrer bien el camino de entrada. Puede trabajar primero los bordes con un pincel grande para pintura o papel tapiz.

Comience en la parte más elevada del camino para aprovechar la gravedad. Use un rodillo de mango largo con almohadilla de 3/8" para asfalto liso previamente sellado o de 1/2" para asfalto rugoso/poroso. Aplique el sellador en secciones de 4x4 pies. Sumerja el rodillo en el balde y deslícelo en forma cruzada con pinceladas perpendiculares en cada sección. Si es necesario, aplique una segunda capa luego de que la primera se haya secado (asegúrese de que todas las zonas matizadas estén completamente secas antes de aplicar una segunda capa). Las personas pueden circular después de una hora. Los vehículos, después de 4 horas si el día es lindo (si la temperatura es baja o está nublado, recomendamos que los vehículos no circulen hasta que hayan pasado al menos ocho horas).